

Descrição do Produto

A Solução Preparadora PISAFIX, é um produto destinado à limpeza e preparação das bolsas de tubos e conexões de PVC que logo depois de lixadas, acarretam em sujeiras e resquícios de gordura pelo manuseio. Essas impurezas dificultam a solda a frio com Adesivo Plástico para tubos e conexões de PVC rígido PISAFIX, que será realizada posteriormente. Utilizando a Solução Preparadora PISAFIX, a superfície ficará adequada para receber a solda de maneira mais eficaz, garantindo a qualidade e resistência do sistema.

Propriedades Físicas

Aspecto	Líquido Transparente
Teor Voláteis	100 %
Densidade	0,81 – 0,85 g/cm ³
Base Química	Produto a base de cetona e éster

Aplicação

1. Lixar as superfícies a serem soldadas e testar o encaixe entre as peças, que deve ser bastante justo. Importante eliminar as rebarbas e chanfrar a ponta, para facilitar o encaixe nas conexões.
2. Limpar as superfícies lixadas com a Solução Preparadora PISAFIX, eliminando impurezas, pó e oleosidade.
3. Distribuir uniformemente o Adesivo Plástico para tubos e conexões de PCV PISAFIX nas bolsas e nas pontas a serem soldadas, utilize pincel ou o bico da própria bisnaga.

4. Encaixar as extremidades a serem soldadas, promovendo leve movimento de rotação entre as peças.
5. Remover o excesso do adesivo.
6. Esperar 1 hora para encher a tubulação de água de 12 horas para fazer o teste de pressão.

Manuseio

Produto inflamável, com vapores tóxicos, portanto o manuseio deve ser feito somente em locais com boa ventilação. Recomenda-se a proteção respiratória, das mãos, olhos, pele e corpo com auxílio de máscara com filtro de proteção de vapores orgânicos, luvas, óculos de segurança e roupas para proteção. Para maiores informações, consultar a Ficha Técnica de Produto Químico (FISPQ).

Embalagem

A Solução Preparadora PISAFIX, é fornecido nas seguintes embalagens:

- Frasco de 1000 mL;
- Frasco de 200 mL.

Armazenamento

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Manter afastado de fontes de ignição e calor excessivo. Armazenar na embalagem original e bem fechada para garantir a qualidade do produto durante o período de validade.



BOLETIM TÉCNICO

SOLUÇÃO PREPARADORA

BT 18
Rev.: 03
Data: 12/12/2022

Validade

A Solução Preparadora PISAFIX, apresenta a validade de 12 meses a partir da data de fabricação descrita na embalagem, desde que seguidas às recomendações citadas nesse Boletim Técnico.

Observações

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br