



BOLETIM TÉCNICO

ADESIVO E SELANTE PU

BT 15
Rev.: 04
Data: 12/12/2022

Descrição do Produto

O Adesivo e Selante PU, é um adesivo selante, elástico, tixotrópico e monocomponente, à base de poliuretano silanizados, que cura com a umidade do ar, destinado a vedações e calafetações em geral. O produto tem elasticidade permanente e excelente aderência a diversos substratos como: metais, PRFV (fiberglass), PVC, fibro cimento, pedras e plásticos (PVC, ABS, Policarbonato, e Poliéster). Aceita pintura, possui alta força adesiva, alto alongamento e alta resistência a UV.

Propriedades Físicas

PRODUTO NÃO CURADO

Aspecto	Massa Tixotrópica
Cor	Cinza/ Branco/ Preto
Densidade	1,50 a 1,70 g/cm ³

PRODUTO CURADO

Dureza Shore A	40 - 50
Alongamento até Ruptura	150 %
Resistência a temperatura após cura:	- 30 a +70 °C

APLICAÇÃO

Temperatura de Aplicação	+ 5°C a 40 °C
Tempo para Acabamento	Aproximadamente 15 minutos (23 °C/ 50% U.R)
Tempo de Película	Aproximadamente 10 minutos

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



BOLETIM TÉCNICO

ADESIVO E SELANTE PU

BT 15
Rev.: 04
Data: 12/12/2022

Tempo para Secagem Final	7 dias (23 °C/ 50% U.R)
Consumo	1,6g para 1 cm ³
Base Química	Poliuretano monocomponente, aditivo ftalato e cargas minerais

Aplicação

O produto deve ser aplicado sobre superfície seca e limpa, isenta de gordura, óleo ou graxa. A não observância destes fatores irá prejudicar a cura e aderência do produto e comprometer o resultado final. Ao iniciar o manuseio do produto, certifique-se de estar utilizando luvas de látex para evitar o contato com a pele.

1. Limpar e secar a área de aplicação.
2. Cortar a parte superior do tubo. Conectar o bico aplicador.
3. Cortar o bico aplicador em ângulo de 45° na altura compatível com a largura do filete desejado.
4. Posicionar a ponta do bico aplicador sobre a superfície e aplicar o adesivo.
5. Mantenha o bico do cartucho dentro do selante para garantir fluxo contínuo, e evitar incorporação de bolhas.
6. Fazer o acabamento da superfície com espátula lisa e adequada, antes do tempo de formação de película.

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br

7. O excesso de produto deve ser removido das ferramentas e equipamentos, com estopa ou pano limpo e aguarrás. Após a cura, o produto só poderá ser removido mecanicamente.

Manuseio

O manuseio deve ser feito em locais com boa ventilação. Recomenda-se a proteção das mãos, olhos, pele e corpo. Para maiores informações consultar a Ficha de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Embalagem

O Adesivo e Selante PU é fornecido em cartucho plástico na cores preta, branco e cinza (400g).

Armazenamento

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Manter afastado de fontes de ignição e calor excessivo. Armazenar na embalagem original e bem fechada para garantir a qualidade do produto durante o período de validade.

Validade

O Adesivo e Selante PU PISAFIX, apresenta a validade de 12 meses, desde que seguidas às recomendações citadas nesse Boletim Técnico.



BOLETIM TÉCNICO

ADESIVO E SELANTE PU

BT 15
Rev.: 04
Data: 12/12/2022

Observações

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br