

Descrição do Produto

O PX50 Pisafix é um convertedor de ferrugem em base para pintura. Pode ser utilizado para pequenos reparos domésticos, em grandes equipamentos e maquinários. É um produto pronto para uso, tem a propriedade de reagir com a ferrugem, formando um primer. Possui um processo único, dispensando outros processos convencionais como lixamento e jateamento.

Propriedades Físicas

Densidade	1,00 – 1,05 g/cm ³
Aspecto Visual	Líquido Castanho
Composição	Copolímero acrílico, ácido orgânico, complexantes orgânicos.

Aplicação

Preparação da Superfície

A superfície no qual será aplicado o PX50 deve estar isenta de oleosidade, tinta e ferrugem solta. Utilize uma escova ou lixa para remover a ferrugem solta. Não remova toda a ferrugem, pois o PX50 necessita dela para formar um primer.

Modo de usar

1. Agite o produto antes de usar;
2. Abra a tampa e aguarde a espuma dissipar;
3. Com o auxílio de um pincel ou rolo, aplique o PX50 sobre o substrato a ser tratado;
4. Após aplicar a primeira demão, aguarde de 30 a 60 minutos para aplicar a segunda demão.
5. Aguarde a secagem por um período de 2 horas e em seguida aplique a tinta desejada à base de solvente.

Recomendações

Teste as tintas a serem usadas sobre o PX50, afim de verificar a compatibilidade. Não aplique o PX50 sobre outros fundos existentes, pois o produto atua sobre a ferrugem. Não aplique outro primer sobre o PX50. Não nos responsabilizamos pelo uso inadequado.

No caso de respingos na roupa ou no chão, limpar imediatamente com um pano umedecido em água.

Embalagem

O PX50 PISAFIX, é fornecido nas embalagens:

- Frasco de 200 mL;
- Frasco de 500 mL;
- Frasco de 1000 mL;

Manuseio

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite contato com materiais incompatíveis. Evite contato com a pele, olhos e roupas. Evite respirar poeiras do produto. Para maiores informações, consultar a Ficha Técnica de Produto Químico (FISPQ).

Armazenamento

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas 20 a 35 °C.

Validade

O PX50 PISAFIX, apresenta validade de 18 meses a partir da data de fabricação descrita na embalagem, desde que seguidas as recomendações desse Boletim Técnico.

Observações

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



BOLETIM TÉCNICO

FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM

BT 21

Rev.: 01

Data: 13/12/2022

As instruções contidas nesse Boletim Técnico, são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: Preparação da superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br